

PRODRY 12PACK 2131X

PRODRY12P

ダブルラテックスコーティングのオールインワン安全手袋

Safety Jogger シームレスな撥水加工を施したPRODRYのグローブは、あらゆる環境、全天候下でのアクティビティ用にデザインされています。ポリエステル / ナイロンの裏地にはラテックスコーティング（スカイブルー）を施し、手のひらにはラテックスコーティング（ブラック）を施しています。最高の快適性を備えたポリエステル / ナイロン製ライニング。濡れた作業環境でも手をドライに保ちます。保温性の高い発泡ラテックス・コーティングにより、寒冷地での作業にも対応。

ライナー	15ゲージのポリエステル（92%が再生素材） / ラテックス
コーティング	ラテックス/ラテックスサンド
カテゴリー	SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 7-12
サンプル重量	0.042 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE ANSI /ISEA 15G SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル



BLB

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性 (回転数)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度 (ニュートン)	< 10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性 (ニュートン)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験 (TDM) に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。

二重コーティング

このグローブは2層のコーティングが施されており、1層目は優れたプロテクションを提供し、2層目は濡れた状態や湿った状態でも優れたグリップ力を発揮します。

撥水性

水や湿気をはじき、手をドライに保ちます。