SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PRODRY 12PACK 2131X

PRODRY12P

ถุงมือนิรภัยแบบครบวงจรพร้อมการเคลือบลาเท็กซ์สองชั้น

ถุงมือ PRODRY ไร้ตะเข็บกันน้ำจาก Safety Jogger ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมในทุกสภาพแวดล้อมและทุกสภาพอากาศ ซับในโพลีเอสเตอร์ไนลอนมีการเคลือบลาเท็กซ์แบบเต็ม (ฝ่า) และเคลือบลาเท็กซ์แบบหยาบชั้นที่สอง (หลัง) บนฝ่ามือ ซับในโพลีเอสเตอร์ไนลอนเพื่อความสบายสูงสุด ช่วยให้มือของคุณแห้งในสภาพการทำงานที่เปียก ฉนวนโฟมลาเท็กซ์เคลือบป้องกันสภาพอากาศหนาวเย็น

ซับ	โพลีเอสเตอร์ 15 เกจ (รีไซเคิล 92%) / ลาเท็กซ์
การเคลือบผิว	สีลาเท็กซ์/ลาเท็กซ์แซนด์
หมวดหมู่	SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 7-12
น้ำหนักเหล็ก	0.042 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE | ANSI /ISEA | 15G | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



อุตสาหกรรม:

การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, โกยวักบุยทธิวีธ

เคลือบสองชั้น

ถุงมือเหล่านี้มีการเคลือบสองชั้น: ชั้นแรกให้การปกป้องที่เหนือกว่า ในขณะที่ชั้นที่สองให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม แม้ในสภาพที่เปียกหรือชื้น

กันน้ำ

ช่วยให้มือของคุณแห้งด้วยการขับไล่น้ำและความชื้น



BLB

ระดับประสิทธิภาพ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวตัน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการเจาะ (นิวตัน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ค่าความทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบด้วยวิธี TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานด้วยใบมีดหมุนด้วยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานด้วยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่