
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

SAFETYSTAR S3 LOW

SFTYSTRS3L

시중에서 가장 저렴한 가격의 **S3** 안전화

세이프티 스타 S3 로우는 시중에서 가장 저렴한 가격의 S3 안전화입니다. 견고한 스틸 토 캡, SR 미끄럼 방지 밑창, 정전기 방지 설계로 고급 보호 기능을 제공합니다. 물류, 건설 및 산업 환경과 같은 분야에 이상적입니다.

갑피 소재	바톤 엔지니어드 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ Eco
중창	강철
러닝 솔	PU
Top	강철
카테고리	S3 / SR, SC, FO, CI
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.600 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 10.69 kg



BLK



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



정전기 방지
정전기 방지 신발은 정전기의 발생을 방지하고 효과적인 방전을 보장합니다. 100킬로옴에서 1기가옴 사이의 체적 저항



방수 상단**(WRU)**
다량의 물에 영구적으로 노출되지 않을 때 물의 침입을 방지합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
건설, 산업, 물류

주변 환경:
진흙탕 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	바톤 엔지니어드 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.8	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	31	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	64.8	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	518	mg/㎠
깔창	**SJ Eco**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	92	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.38	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.36	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.36	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.34	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	72.2	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	30	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	15.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	19.0	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	8.42	kg
	포장	0.11	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		10.69 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	2%
	포장	100%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.