

Light

SHEILA OB

配可调节魔术贴鞋

SHEILA 鞋具有 ESD 保护、可定制的舒适性、出色的牵引力和透气性。它们是纯素食者，能缓解身体姿势疼痛。是清洁、餐饮、食品和医疗行业的理想选择。

鞋面	Lorica
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	OB / SR, HRO, A, E, ESD
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.270 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 5.08 kg



FUC



LBL



WHT




静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35千兆欧姆之间。



Oxygrip / SJ Grip
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**Lorica**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.52	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	23	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	86.31	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	691	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	118	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.38	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.38	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.27	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.29	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	36.6	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	17.1	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	32	J

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	2.82	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		5.08 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	15%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。