

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

SMOOTH OB

Modelo cerrado con gran comodidad

SMOOTH es un zapato médico con protección ESD, una solución higiénica impermeable, lavable a 30°C y esterilizable por rayos UV. Proporciona alivio del dolor postural, agarre superior y no contiene metal.

Cubierta	EVA expandido
Forro	N / A
Plantilla	N / A
Suela	Caucho
Categoría	OB / SR, FO, HRO, A, E, ESD
Rango de tamaño	EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 / KOR 225-310
Peso de la muestra	0.220 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024





BLK



EGN EBL FUX LIC

NAV WHT




Solución higiénica impermeable
Este calzado está fabricado con materiales impermeables, antibacterianos y extremadamente ligeros y flexibles. Esto lo convierte en una solución segura, higiénica y cómoda para aplicaciones en entornos húmedos, como la limpieza o el acompañamiento de pacientes a la ducha.



Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Lavable a 30°C
Estos zapatos se pueden lavar en una lavadora a 30°C.



Esterilizable químicamente y por rayos UV
Este zapato es esterilizable químicamente y por rayos UV.

Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**EVA expandido**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	N/A	mg/cm^2 .
Forro	**N / A**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	N/A	mg/cm^2 .
Plantilla	**N / A**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	149	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.48	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.53	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.3	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.32	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	628.1	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	1.3	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	36	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	1.14	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		3.39 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	0%
	Embalaje	98%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.