



Heavy

# SONIC OB

## สิ่งอุดตันในโรงพยาบาลที่เบามาก

ัหวูอดัตน SONIC ของเรากันน้ำ ทำความมุสะอาดง่าย และปล่อย ประจุไฟฟ้าสถิต ใหุ้กาีรียดเกาะี่ทเหนือกวา บรรเทาอาการปวดตามร่าง กาย และสามารถฆ่าเชื้อได เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และการ ทำความสะอาด

| | |
|---|---|
| วัสดุด้านบน | EVA ขยาย |
| ัซับใน | ไม่มี |
| พื้นรองเท้า | ไม่มี |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | EVA ขยาย |
| หมวดหมู่ | OB / SR, A, E, ESD |
| ช่วงขนาด | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.177 kg |
| มาตรฐาน | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |





EBL



EGN BLK NAV WHT



FUX




**น้ำยาภันน้ำที่ถูกสุขลักษณะ**
รองเทารุนนี้ทำจากวัสดุกันน้ำ ต้านแบคุทีเรีย และยังมีน้ำหนักเบารวมถึงความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ึจงเป็นโซลูชันที่ทปลอดัภย ถกุสขัลกษณะ และสะดวกสบายสำ หรับการใชงานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น เชน การทำความสะ อาดหรือการพาผู้ป่วยไปอาบน้ำ



**การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)**
ESD ชวยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำ ใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเสียหายและป้องกันความเสี่ยงของ การจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟาสถิต สภาพตานทานไฟฟา อยูระหวาง 100 กิโลโอหมและ 100 เมกะโอหม




**ัซกไดี่ทุอณหูภิม 30°C**
สามารถซักรองเทาเหลานี้ในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 30°C



**สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี**
รองเทารุนนี้สามารถฆาเชื้อดวยสารเคมีและรังสียูวีได้

## อุตสาหกรรม:
งานดานการทำความสะอาด, ด้านทางการแพทย์

## สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, ี้พนิผวิ่ทไมีเรียบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

## คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

## ผลการทดสอบ:

| | คำอธิบาย | EN ISO 20347 | ผลัพธ์ | หน่วยัวด |
|---|---|---|---|---|
| **วัสดุด้านบน** | **EVA ขยาย** | | | |
| | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 0.8 | N/A | มก./ซม./ซม |
| | ด้านบน: คัสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 15 | N/A | มก./ซม |
| **ัซบใน** | **ไมีม** | | | |
| | ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 2 | N/A | มก./ซม./ซม |
| | ัซบใน: คัสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 20 | N/A | มก./ซม |
| **พื้นรองเท้า** | **ไมีม** | | | |
| | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | 25600/12800 | N/A | รอบ |
| **พื้นรองเท้าด้านนอก** | **EVA ขยาย** | | | |
| | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | ≤ 150 | 108.8 | มม |
| | ักนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนี่ลนี่ท้สน | ≥ 0.31 | 0.38 | แรงเสียดทาน |
| | ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ | ≥ 0.36 | 0.37 | แรงเสียดทาน |
| | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนี่ลนี่ท้สนเท้า | ≥ 0.19 | 0.27 | แรงเสียดทาน |
| | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า | ≥ 0.22 | 0.23 | แรงเสียดทาน |
| | ค้าป้องักนไฟฟาสิถต์ย | 0.1 - 1000 | 2.0 | เมกะโอห์ม |
| | คา ESD | 0.1 - 100 | 6.6 | เมกะโอห์ม |
| | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า | ≥ 20 | 43 | เจ |

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

## รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

| | คำอธิบาย | ผลัพธ์ | หน่วยัวด |
|---|---|---|---|
| **การปล่อยก๊าซ CO#** | | | |
| | ัวสุด | 0.87 | kg |
| | บรรจุภัณฑ์ | 0.10 | kg |
| | การผลิต | 1.90 | kg |
| | ขนส่ง | 0.26 | kg |
| | | **3.12 กก. CO2/คู่** | |

| | คำอธิบาย | ผลัพธ์ |
|---|---|---|
| **สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล** | | |
| | Product | 0% |
| | บรรจุภัณฑ์ | 98% |

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได