SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# SOPHIE 01

냉정한 표정, 순수한 편안함

SOPHIE 의료용 신발은 SR 미끄럼 방지, ESD 보호 기능, 탈착식 풋베드로 편안한 착화감, 내구성이 뛰어난 고무 밑창, 통기성 갑피가 특징입니다. 건조하고 미끄러운 환경에 적합하며 비건 제품입니다.

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | Lorica |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 |
| 깔창 | SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%) |
| 러닝 솔 | 파일론/고무 |
| 카테고리 | 01 / SRC, ESD |
| 크기 범위 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| 스틸 무게 | 0.245 kg |
| 표준화 | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |







LBL



LLC



PFU



BLK



FUC



LGN



WHT




정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.





**SRC**
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



고무 밑창
고무 밑창은 뛰어난 내절단성, 내열성 및 내한성, 추운 온도에서의 높은 유연성, 오일, 연료 및 다양한 화학 물질에 대한 내성 등 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 기능을 제공합니다.



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.

## 산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료, 의료

## 주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

## 유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

## 시험 결과:

| | 설명 | **EN ISO 20347** | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | **Lorica** | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | 1.4 | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | 15.5 | mg/㎠ |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | 43.7 | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | 350 | mg/㎠ |
| 깔창 | **SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | 25600/12800 | 주기 |
| 러닝 솔 | 파일론/고무 | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 71.9 | ㎣ |
| | 미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치 | ≥ 0.28 | 0.48 | 마찰 |
| | A의 미끄럼 저항: 플랫 | ≥ 0.32 | 0.43 | 마찰 |
| | 미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치 | ≥ 0.13 | 0.32 | 마찰 |
| | 러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫 | ≥ 0.18 | 0.34 | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | N/A | 메가옴 |
| | **ESD** 값 | 0.1 - 100 | 28.6 | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | 23.4 | J |

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

## 생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 1.68 | kg |
| | 포장 | 0.10 | kg |
| | 생산 | 1.90 | kg |
| | 운송 | 0.26 | kg |
| | | **3.94 kg** CO2/쌍 | |

| | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 재활용 재료의 비율 | | |
| | Product | 18% |
| | 포장 | 99% |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.