SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# SUN OB SLP

SUNOBSLP

## 快適なワイドフィットスリッポン

あなたの毎日を明るくする完璧なパートナー。SUN OBは、通気性と快適性に優れたオープンデザインで、足の汗や痛みを過去のものにします。このスリッポンシューズはESD保護機能を備え、滑りにくいソールで滑り、つまずき、転倒を防ぎます。軽量でヴィーガン素材を使用。

| | |
|---|---|
| アッパー | 合成皮革 |
| 裏地 | N/A |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ランニングソール | PU |
| カテゴリー | OB / SRC |
| サイズ範囲 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量 | 0.199 kg |
| 規範 | ASTM F3445:2021<br>EN ISO 20347:2012 |


CO2 4.83 kg



WHT



BLK



**通気性の良いアッパー**
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。




**SRC滑り抵抗**
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



**取り外し可能なインソール**
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。




**ヴィーガン**
動物性食品を使用している、または使用していない。

## 産業分野:
クリーニング, メディカル, 食品・飲料, 組立

## エンバイロメント:
ドライ環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20347 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **合成皮革** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 1.92 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 18 | mg/㎠ |
| **裏地** | **N/A** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | N/A | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | N/A | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | 25600/12800 | しゅうき |
| **ランニングソール** | **PU** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 140 | ㎟ |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール | ≥ 0.28 | 0.42 | フリクション |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット | ≥ 0.32 | 0.39 | フリクション |
| | アウトソール滑り止め SRB：ヒール | ≥ 0.13 | 0.16 | フリクション |
| | ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット | ≥ 0.18 | 0.19 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | N/A | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | N/A | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 32 | J |

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 2.58 | kg |
| | 包装 | 0.10 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **4.83 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 15% |
| | 包装 | 99% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。