

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

TOPSKATE S3S LOW

TOPSKATS3L

스웨이드, 가죽 및 텍스타일 소재의 시대를 초월한 **S3S** 레트로 트레이닝화

물류, 조립 및 청소를 위한 경량 보호, 통기성, 안정적인 접지력을 제공하는 레트로풍의 S3 트레이닝화입니다.

CO_2 8.38 kg

갑피 소재	스웨이드 가죽, 섬유
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 메모리 폼 풋베드
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	파일론/고무
Top	나노탄소
카테고리	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.520 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



LGR




BLU



148



DGR




금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



천공 방지 경량
금속이 없고 매우 유연하며 초경량의 천공 방지 미드솔. 미드솔 바닥 표면을 100% 덮어 열이 전도되지 않습니다.



단열**(HI)**
단열(HI) 안전화는 일반적으로 온도가 높은 환경에서 착용합니다. 신발 내부의 온도 상승을 제한합니다.



냉간 절연**(CI)**
단열(CI) 안전화는 발을 따뜻하게 유지합니다. 추운 환경에서 착용합니다.



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.

산업 분야:
어셈블리, 산업, 물류, 청소, 자동차, 케이터링, 음식 및 음료, 석유 및 가스

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 건조한 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	스웨이드 가죽, 섬유			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	10.6	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	90.7	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	31.08	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	249	mg/㎠
깔창	**SJ** 메모리 폼 풋베드			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	133	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.43	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.39	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.26	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.26	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	31.2	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	29	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	30	J
Top	나노탄소			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	19.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	25.0	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	6.10	kg
	포장	0.12	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		8.38 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	9%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.